

ELBE Elite

Láminas flexibles para impermeabilización de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P) reforzado con fibra, revestimiento especial; para piscinas

Fabricado según EN 13967

Lámina antihumedad tipo A y lámina impermeabilizante tipo T

Datos técnicos:

Características esenciales	Actuación	Estándar de prueba
Espesor	1,5 mm +/- 5%	EN 1849-2
Propiedades de tracción:		
- Tracción máxima	>= 1100 N/50 mm	EN 12311-2
- Alargamiento	>= 18 %	EN 12311-2
Resistencia al desgarro (vástago del clavo)	>= 450 N	EN 12310-1
Rectitud	<= 50 mm	EN 1848-2
Llanura	<= 10 mm	EN 1848-2
Estanqueidad al agua líquida (72 h / 400 kPa)	aprobar	EN 1928 B
Durabilidad frente al envejecimiento Durabilidad frente a productos químicos (solución básica sat.)	apretado a 60 kPa	EN 1296/ EN 1928B
	apretado a 60 kPa	EN 1847/ EN1928B
Resistencia al impacto (altura=300 mm)		EN 12691 A
Resistencia a carga estática (20 kg/24 h)	apretado	EN 12730 B
Resistencia de la unión	pasado >= 1100 N/	EN 12317-2
Estabilidad dimensional (80°C, 6 h)	50mm <=	EN 1107-2
Plegado a baja temperatura (-15 °C)	0,5 %	EN 495-5
Defectos visibles	pasado pasado	EN 1850-2

Propiedades

Parte superior equipada con revestimiento especial.

estabilizado contra los rayos UV

Resistente al frío y a la intemperie.

weldable only thermally (don't use solvents for welding and cleaning!)

Libre de metales pesados y fisiológicamente inoportuno según EN 71/3

libre de flatatos

Resistente a todos los productos químicos habituales para el tratamiento del agua de piscinas (según las instrucciones químicas), a una temperatura máxima del agua de 32 grados

No resistente al alquitrán, betún, aceite, combustible y otros disolventes.

No resistente al contacto directo con otros plásticos, p. ej. poliestireno.

Almacenamiento y procesamiento

Rollos en posición horizontal sobre palet, protegidos del sol, la lluvia y otras inclemencias del tiempo, a temperatura entre 5 y 25 grados C.

El procesamiento se realizará a una temperatura mínima de 10 grados C.

Aviso legal

El cliente/instalador debe comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Es responsable de la correcta aplicación, uso y tratamiento del producto. Producto no apto para toboganes de piscina.

Aseguramos la correcta calidad de nuestros productos según nuestras condiciones de venta y entrega.

Todas las declaraciones cumplen con nuestro conocimiento reciente.

En nombre de la garantía, el distribuidor debe garantizar que sus clientes estén informados sobre nuestras instrucciones de instalación, cuidado y limpieza.



ELBTAL PLASTICS GmbH & Co. KG

Grenzstraße 9, 01640 Coswig, ALEMANIA

Teléfono: +49 (0) 3523 5330 0

Teléfono: +49 (0) 3523 5330 220

www.elbtal-plastics.de

QS-F-26.1 - Rev.01

02/07/2017

Esta hoja de datos reemplaza todas las hojas de datos anteriores.